

# Fondo PX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p><b>PRODUCTO:</b> FONDO ROJO OXIDO DOAL</p> <p><b>CODIGO:</b> 700200200</p> <p><b>DESCRIPCION:</b> Primario de alto desempeño formulado a base de nitrocelulosa, con un buen poder de relleno, secado rápido y fácil aplicación. Apropriado para trabajos rápidos.</p> <p><b>USOS:</b> Se utiliza para cubrir el poro que resulta cuando es aplicada la Masilla Automotriz con esto se tapan uniformemente las imperfecciones y quedan preparadas para que sea aplicado el acabado final.</p> <p><b>COLOR:</b> Rojo Oxido</p> <p><b>REDUCTOR:</b> Adelgazador #1 DOAL.</p> <p><b>APLICACIÓN:</b> Aspersión convencional.</p> <p><b>PREPARACIÓN:</b> Utilice de un 100 a 150 % de reductor.</p> <p><b>ACABADOS:</b> Puede ser aplicado sobre este producto: Lacas px pigmentadas, laca acrycel, laca water white polylaca cristal catalizable, esmalte línea 1000 o 900 después de 2 horas mínimo.</p> <p><b>RENDIMIENTO:</b> 5-6 mt2 por lt. aplicando 2-3 manos también depende de la porosidad de la madera o aglomerado y del acabado deseado.</p> <p><b>PRESENTACIÓN:</b> Se envasa en latas metálicas de 1, 4 y 19 litros.</p>	<p style="text-align: center;"><b>DATOS TECNICOS</b></p> <p><b>DENSIDAD (ASTM 1475):</b> 1.14 +/- 0.01 kg/L</p> <p><b>VISCOSIDAD (ASTM D1200) (Stormer):</b> 130-140 UK</p> <p><b>SÓLIDOS (Peso) (ASTM D1644):</b> 43 +/-1 %</p> <p><b>ESTABILIDAD (ASTM 3925):</b> 12 meses. (En envase cerrado y almacenado en lugar fresco y seco).</p> <p><b>SECADO (25°C y 50% HR)</b>                  SECADO TACTO: 200 min.                  SECADO PARA LIJAR: 30 min.                  SECADO DURO: 2 hr.</p> <p><b>ADHERENCIA (Cuadrícula 2 mm):</b> 100%</p> <p><b>DUREZA (Lápiz):</b> HB</p> <p><b>BRILLO (Glossmeter 60°):</b> Menor a 10 UB</p> <p><b>RESISTENCIA QUÍMICA:</b> Humedad, grasas, hidrocarburos alifáticos.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
JULIO 2016	