

Fondo PX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>PRODUCTO: FONDO BLANCO DOAL</p> <p>CODIGO: 700200300</p> <p>DESCRIPCION: Primario de alto desempeño formulado a base de nitrocelulosa, con un buen poder de relleno, secado rápido y fácil aplicación. Apropiado para trabajos rápidos.</p> <p>USOS: Se utiliza para cubrir el poro que resulta cuando es aplicada la Masilla Automotriz con esto se tapan uniformemente las imperfecciones y quedan preparadas para que sea aplicado el acabado final.</p> <p>COLOR: Blanco</p> <p>REDUCTOR: Adelgazador #1 DOAL.</p> <p>APLICACIÓN: Aspersión convencional.</p> <p>PREPARACIÓN: Utilice de un 100 a 150 % de reductor.</p> <p>ACABADOS: Puede ser aplicado sobre este producto: Lacas px pigmentadas, laca acrycel, laca water white polylaca cristal catalizable, esmalte línea 1000 o 900 después de 2 horas mínimo.</p> <p>RENDIMIENTO: 5-6 mt² por lt. aplicando 2-3 manos también depende de la porosidad de la madera o aglomerado y del acabado deseado.</p> <p>PRESENTACIÓN: Se envasa en latas metálicas de 1, 4 y 19 litros.</p>	<p style="text-align: center;">DATOS TÉCNICOS</p> <p>DENSIDAD (ASTM 1475): 1.12 +/- 0.01 kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (ASTM D1200) (Stormer): 130-140 UK</p> <p>SÓLIDOS (Peso) (ASTM D1644): 39 +/-1 %</p> <p>ESTABILIDAD (ASTM 3925): 12 meses. (En envase cerrado y almacenado en lugar fresco y seco).</p> <p>SECADO (25°C y 50% HR) SECADO TACTO: 200 min. SECADO PARA LIJAR: 30 min. SECADO DURO: 2 hr.</p> <p>ADHERENCIA (Cuadrícula 2 mm): 100%</p> <p>DUREZA (Lápiz): HB</p> <p>BRILLO (Glossmeter 60°): Menor a 10 UB</p> <p>RESISTENCIA QUÍMICA: Humedad, grasas, hidrocarburos alifáticos.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
JULIO 2016	