HOJA TÉCNICA

IMPERTERMO ROLLO PREFABRICADO FIBRA VIDRIO

PRESENTACIONES	CÓDIGO
1.0 X 10 MTS de 3.5mm	910800811 (BCO), 910800911 (TERRACOTA)
COLORES	ACABADO
Blanco y Rojo terracota	Gravilla esmaltada

DESCRIPCIÓN

Sistema impermeable laminar prefabricado a base de un refuerzo central de fibra de vidrio de 90g/m² cubierto por ambos lados de Asfalto Modificado con APP (polipropileno atáctico), terminado en su cara inferior con una película de polietileno antiadherente y acabado en su cara superior con gravilla esmaltada a alta temperatura, en colores terracota y blanco.

USOS

Debido a su comportamiento plástico y su refuerzo central de fibra de vidrio, se utiliza para impermeabilizar todo tipo de superficies con pocos movimientos termo-estructurales tales como: losas monolíticas y aligeradas, muros, pisos cisternas, cimentaciones, charolas de baño, etc.

VENTAJAS

Debido a la gran rapidez de su aplicación, en comparación con sistemas impermeabilizantes tradicionales, se obtienen considerables ahorros, en el cuanto a mano de obra y a tiempo de entrega de la misma.

a) No requiere mantenimiento.
b) 100% impermeable.
c) Estético y decorativo.
d) Excelente estabilidad dimensional.
e) Espesor y calidad uniforme.
f) Imputrescible.
g) Mayor vida útil.
h) Muy buena resistencia mecánica.
i) Limpio y no contaminante.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Punto de ablandamiento:	125°C +/ -10°C
Penetración a 25 °C:	23 dmm +/- 8 dmm
Espesor:	3.5 mm +/- 0.2 mm
Resistencia a la tensión Long:	17 Kg/5 cm
Resistencia a la tensión Transv:	13 Kg/5 cm
Elongación Longitudinal:	5 %
Elongación Transversal:	5 %
Pérdida de gravilla:	4 %
Flexibilidad a baja temperatura:	-5°C
Estabilidad a alta temperatura:	105°C
Rendimiento:	8.90 m²/rollo

ALMACENAJE

Almacenar en forma vertical a una sola estiba, bajo techo, en lugar fresco y seco. La transportación deberá ser en forma vertical y a una estiba.

GARANTÍA

Respaldo	Refuerzo	Peso/Rollo	Garantía
Polietileno	Fibra de Vidrio 90g/m²	42Kg	5 años

RECOMENDACIONES

(Únicamente al aplicar el producto fundiendo con flama de soplete)

La mano de obra para este producto requiere especialización.
Esta membrana no se debe adherir con asfaltos rebajados, modificados o catalíticos.

CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN

La superficie a recibir la membrana impermeable deberá estar limpia, seca, libre de protuberancias, polvo y grasas. La aplicación de esta membrana prefabricada solo puede ser, por medio de termofusión con soplete de gas butano.

Se debe tener especial cuidado con los traslapes al momento de ser colocada la membrana prefabricada ya que es necesario traslapar 10 cm. tanto vertical como horizontalmente y a favor de la pendiente, asegurando su perfecta unión de acuerdo con el sistema de adhesión especificado.

PRECAUCIONES

A. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

B. LEER ETIQUETA ANTES DEL USO

C. MANTENER ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS AL DESCUBIERTO, SUPERFICIES CALIENTES Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN.

D. NO FUMAR

E. UTILIZAR SÓLO AL AIRE LIBRE O EN UN LUGAR BIEN VENTILADO

F. LLEVAR ROPA RESISTENTE AL FUEGO O RETARDARTE DE LLAMAS.

G. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O EL PELO) ENFRIAR BAJO AGUA HELADA O CORRIENTE DE AGUA Y BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA.

H. ALMACENAR EN UN LUGAR SECO. ALMACENAR EN UN RECIPIENTE CERRADO. PROTEGER DE LA LUZ DEL SOL.

LIMITACIONES Y RESPONSABILIDAD

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con métodos estándar. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso/manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propia responsabilidad, por lo que se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Pinturas Doal S.A. de C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIALO INDIRECTO y no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. Pinturas Doal genera esta información como referencia, basada en el conocimiento del producto al que se refiere, sin embargo, esto no constituye ningún tipo de garantía tácita ni explícita; cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la empresa, dentro de los cinco días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada

DATOS DE CONTACTO

Carretera a San Miguel KM.1 C.P. 67110, Cd. Guadalupe N.L. México. www.pinturasdoal.com