HOJA TÉCNICA

IMPERTERMO CEMENTO

PRESENTACIONES	CÓDIGO
1 L, 4 L y 19 L	1321001
COLORES	ACABADO
Gris	N/A

DESCRIPCIÓN

Resanador base agua de resina estiren-acrílica de altos sólidos y consistencia pastosa. Formulado Libre de Mercurio y Metales Pesados, alcanza una adecuada resistencia y durabilidad a exteriores.

USOS

Este producto es útil para resanar o rellenar grietas, uniones, traslapes de lámina galvanizada o para reforzar puntos críticos como juntas, pretiles, bases de domo, tinacos, etc.
Posee una excelente adherencia sobre superficies de concreto, lámina galvanizada, mortero, asbesto, ladrillo, barro, yeso, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Densidad:	1.48 +/- 0.02 kg/L
Viscosidad (Penetrómetro):	255 – 265 WKT
% Sólidos:	75% +/- 2
pH:	8.5 - 9
Estabilidad:	12 meses

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. La superficie deberá estar libre de polvo, aceites, grasas, óxido, humedad, partículas sueltas o mal adheridas y cualquier otro agente contaminante.

2. Si la superficie fue impermeabilizada anteriormente con asfalto, detecte las faltas que manifiestan como ampollas, burbujas o mala adhesión entre capas; remuévalo con una espátula o navaja hasta llegar al firme, total o parcialmente, según se requiera. Si el hueco formado es profundo, resane con mezcla común de construcción y deje fraguar un día.

3. No debe aplicarse en días con amenaza de lluvia o cuando la temperatura ambiental sea menor 10º C

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Preparación del material: El producto no requiere dilución, es de aplicación directa.

2. Método de aplicación: Aplicar utilizando espátula o llana.

CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN

Es útil para resanar o rellenar grietas, uniones, traslapes de lámina galvanizada o para reforzar puntos críticos como juntas, pretiles, bases de domo, tinacos, etc.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Utilice el equipo de protección personal adecuado.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Evite la inhalación de vapores.
- Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación.
- Almacene de acuerdo con las legislaciones locales, estatales y federales.
- Almacene en el recipiente original protegido de la luz solar directa.
- Mantenga los recipientes perfectamente cerrados en un lugar seco y bien ventilado.

PRECAUCIONES

A) NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

F) EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO.
EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

LIMITACIONES Y RESPONSABILIDAD

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con métodos estándar. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso/manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propia responsabilidad, por lo que se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Pinturas Doal S.A. de C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO y no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. Pinturas Doal genera esta información como referencia, basada en el conocimiento del producto al que se refiere, sin embargo, esto no constituye ningún tipo de garantía tácita ni explícita; cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la empresa, dentro de los cinco días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada.

DATOS DE CONTACTO

Carretera a San Miguel KM.1 C.P. 67110, Cd. Guadalupe N.L. México. www.pinturasdoal.com