HOJA TÉCNICA

LACA ACRYCEL BRILLANTE

PRESENTACIONES	CÓDIGO
1L, 4L y 19 litros.	5402001
COLORES	ACABADO
Transparente	Brillante

DESCRIPCIÓN

Acabado transparente brillante formulado con resinas acrílicas y plastificantes.

USOS

Este producto es recomendado para dar un hermoso acabado brillante transparente de buena calidad y resistencia al medio ambiente, al mismo tiempo que protege de la corrosión a los substratos metálicos.
Ideal para aplicaciones en donde se requiera una alta transparencia, cristalinidad y resistencia al amarillamiento. Se recomienda aplicar sobre substratos de madera o aglomerado previamente sellado con fondo acrílico transparente o pigmentado.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Densidad: 0.91 +/- 0.01 kg/L

Viscosidad (CF#4): 20 - 25 segundos

%Sólidos en peso: 19 +/- 1

Brillo: > 80 unidades @60° (2 mils. película húmeda)

Adherencia: 100%

Dureza: HB

Flexibilidad: 1/8 pulgada.

Secado al tacto: 10 minutos

Secado al manejo: 30 minutos

Secado duro: 2 horas

Secado para pulir: 24 horas

Estabilidad: 12 meses

Rendimiento Teórico: 4 – 6 m^2/L

*A dos manos en superficies no porosas, lisas y pretratadas. El rendimiento puede disminuir hasta un 50% o más.

Resistencia química: Humedad, grasas, aceites, hidrocarburos aromáticos, productos suaves de limpieza de uso doméstico y a solventes alifáticos.

PREPARACION DE SUPERFICIE

1. Las superficies por pintar deberán estar libres de impurezas como grasa, polvo o humedad si la madera tiene algún recubrimiento elimínelo hasta llegar al sustrato con lija o Removedor Doal.
2. líjese en dirección de la veta de la madera
3. Resane en enmasille los nudos o vetas resinosas de la madera.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Aplique el producto con pistola de aire, brocha o muñeco espere a que seque la superficie pintada cuando menos 10 minutos entre mano y mano.
2. Fondos y selladores acrílicos pueden lijarse después de 30 minutos de aplicado

CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN

1. Agüite perfectamente el contenido del envase asegurándose no dejar material asentado.

2. Cuando la humedad ambiental sea menor 70%, utilice como diluyente únicamente Adelgazador Doal No. 1 o No. 250 hasta 15%. En condiciones de alta humedad diluya con Adelgazador Doal No. 250 hasta un 15% para evitar el blanqueo.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Utilice el equipo de protección personal adecuado. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la inhalación de vapores. Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación.

Almacene de acuerdo con las legislaciones locales, estatales y federales. Almacene en el recipiente original protegido de la luz solar directa. Mantenga los recipientes perfectamente cerrados en un lugar seco y bien ventilado.

PRECAUCIONES

A) NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

F) EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO.
EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

LIMITACIONES Y RESPONSABILIDAD

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con métodos estándar. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso/manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propia responsabilidad, por lo que se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Pinturas Doal S.A. de C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIALO INDIRECTO y no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. Pinturas Doal genera esta información como referencia, basada en el conocimiento del producto al que se refiere, sin embargo, esto no constituye ningún tipo de garantía tácita ni explícita; cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la empresa, dentro de los cinco días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada.

DATOS DE CONTACTO

Carretera a San Miguel KM.1 C.P. 67110, Cd. Guadalupe N.L. México.
www.pinturasdoal.com.