HOJA TÉCNICA

Pintura Tráfico Blanco

PRESENTACIONES	CÓDIGO
4 L, 19 L y 200 L	291000100
COLORES	ACABADO
Blanco	Mate

DESCRIPCIÓN

Pintura para señalamiento horizontal de acabado mate elaborado a base de resinas alquidálicas con muy buena adhesión, flexibilidad, resistencia a la abrasión y durabilidad a exteriores.

USOS

Este producto es recomendado para señalamientos de tráfico sobre asfalto, hormigón (no pulido) o concreto debidamente fraguado (1 mes mínimo). Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena limpieza antes de aplicar para eliminar la mayor cantidad posible de contaminantes del substrato y maximizar resultados.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Densidad:	1.42 +/- 0.02 kg/L
Viscosidad (KREBS):	70 – 75 KU´s
% Sólidos en peso:	>69.5%
Rendimiento Teórico:	20 – 25 m/L lineales en superficies lisas y limpias.

* Espesor de película 6 mils de pulgada en líneas 15 cm ancho.
El rendimiento puede disminuir hasta un 50% dependiendo de la porosidad del sustrato, espesor de película y método de aplicación.

Cubriente:	>70% a 4.0 mils. Húmedas
Brillo:	< 10 unidades a 60°
Finura (HEGMAN):	> 2.5 unidades
Adherencia:	100%
Dureza:	HB
Flexibilidad:	OK
Resistencia a los rayos uv:	OK
Secado al tacto:	6-15 minutos
Secado al duro:	máximo 30 minutos
Exudación:	OK
Resistencia a la abrasión:	OK
Resistencia a la gasolina:	OK
Estabilidad:	*6 meses

***A partir del 6to mes presenta tonalidad amarilla**

PREPARACION DE SUPERFICIE

1. En superficies nuevas de concreto, deje fraguar la superficie por lo menos 30 días. Limpiar para aplicar el producto.
2. En caso de superficies ya pintadas, se recomienda desprender cualquier pintura suelta, después de limpiar, y por último aplicar el producto.
3. En caso de superficies ya pintadas: la superficie debe estar libre de aceites, grasas o cualquier otro contaminante, se recomienda desprender cualquier pintura suelta, dejar secar y por último aplicar el producto.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Preparación del producto

1. Agitar el contenido del envase en cada uso, hasta estar seguro de que no exista material asentado.
2. Diluya agregando Reductor X-100 o Adelgazador #1 Doal, hasta un máximo de 10% dependiendo del método de aplicación. Si utiliza máquina pintarayas aplique sin diluir.

Aplicación

- Recomendado para aplicarse por aspersión, brocha o máquina pintarayas.

CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN

No mezcle esta pintura con ningún otro producto supuestamente similar. Puede afectar su desempeño.

Humedad Relativa: La humedad relativa del aire debe ser idealmente menor al 70% y superior al 40%. Una humedad muy alta (superior al 80%) puede prolongar el tiempo de secado, provocar ampollas, descascarillado o manchas, mientras que una humedad extremadamente baja puede hacer que la pintura se seque antes de que pueda nivelarse correctamente.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Utilice el equipo de protección personal adecuado.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Evite la inhalación de vapores.
- Almacene de acuerdo con las legislaciones locales, estatales y federales.
- Almacene en el recipiente original protegido de la luz solar directa.
- Mantenga los recipientes perfectamente cerrados en un lugar seco y bien ventilado

PRECAUCIONES

A) NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

B) ¡PRECACUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;

E) NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS;

F) EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO.

LIMITACIONES Y RESPONSABILIDAD

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con métodos estándar. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso/manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propia responsabilidad, por lo que se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Pinturas Doal S.A. de C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO y no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. Pinturas Doal genera esta información como referencia, basada en el conocimiento del producto al que se refiere, sin embargo, esto no constituye ningún tipo de garantía tácita ni explícita; cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la empresa, dentro de los cinco días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada.

DATOS DE CONTACTO

Carretera a San Miguel KM.1 C.P. 67110, Cd. Guadalupe N.L. México. www.pinturasdoal.com