HOJA TÉCNICA

GRAN TURISMO - VIN. SEMIGLOSS

PRESENTACIONES	CÓDIGO
1L, 4 L y 19 L	1030021
COLORES Blanco, Negro, 22 colores de línea y 1320 colores disponibles con nuestro sistema de color Doal.	ACABADO SEMIGLOSS

DESCRIPCIÓN

Pintura con alto contenido de resina Vinil-Acrílica de acabado terso semibrillante fácil limpieza y excelente lavabilidad. Formulado Libre de Mercurio y Metales Pesados, alcanza la más alta protección y durabilidad a exteriores. Inhibe el crecimiento de hongos y algas sobre las superficies pintadas (película seca).

USOS

Este producto es recomendado como acabado de alta Calidad y resistencia al medio ambiente extremo. Posee una alta adherencia sobre superficies de concreto, ladrillo, barro, yeso, etc. Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena limpieza y preparación.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Densidad: 1.28 +/- 0.02 kg/l

Viscosidad (stormer): 95 - 105 KU'S

% Sólidos: 50% +/- 2

Rendimiento: 10 – 11 m^2/L

* A 2 manos en superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% dependiendo de las condiciones del sustrato y el método de aplicación.

Cubriente: 95 +/- 1.5%

Brillo: > a 50 unidades @ 85° (2 mils de película húmeda)

VOC: < 85 g/L

nota: Los valores reportados corresponden a los del color blanco.

Estabilidad en almacenamiento: 12 meses

pH: 8.5 – 9.0

Tiempo de secado al tacto: 30 minutos

Lavabilidad: Más de 15 000 ciclos

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. Las superficies que han de pintarse deberán estar exentas de grasa, cera, polvo o pintura suelta.
2. Si la superficie presenta hongos (moho), lávela con una solución compuesta por una parte de blanqueador de ropa y tres partes de agua; posteriormente, enjuáguela bien.
3. En superficies brillantes, lijar hasta opacar. En pinturas viejas y polvosas quitar con un cepillo el polvo o lija gruesa. Lave enseguida para desprender el polvo.
4. Fragüe las superficies recién repelladas o resane imperfecciones menores.
5. Aplicar el Sellador Vinil-Acrílico 5x1** (1205001) o Fondo Acrílico Pigmentado** (1205012)

**Según hoja técnica

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Agitar antes de usar, diluir hasta un máximo de 10% con agua y homogenizar la mezcla.
2. Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.
3. La segunda mano debe aplicarse 45 minutos después de haber secado al tacto la primera.

CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN

- No pinte en días húmedos o lluviosos.
- En superficies recién construidas, conviene asegurar su fraguado durante un periodo de 30 días antes de aplicar la pintura.
- No pinte bajo exposición directa al sol ni a temperaturas menores a 10°C.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Utilice el equipo de protección personal adecuado. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la inhalación de vapores. Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación.

Almacene de acuerdo con las legislaciones locales, estatales y federales. Almacene en el recipiente original protegido de la luz solar directa. Mantenga los recipientes perfectamente cerrados en un lugar seco y bien ventilado.

PRECAUCIONES

A) NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

E) NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS;

F) EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO.

LIMITACIONES Y RESPONSABILIDAD

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con métodos estándar. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso/manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propia responsabilidad, por lo que se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Pinturas Doal S.A. de C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO y no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. Pinturas Doal genera esta información como referencia, basada en el conocimiento del producto al que se refiere, sin embargo, esto no constituye ningún tipo de garantía tácita ni explícita; cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la empresa, dentro de los cinco días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada.

DATOS DE CONTACTO

Carretera a San Miguel KM.1 C.P. 67110, Cd. Guadalupe N.L. México. www.pinturasdoal.com.