

Alquídalicos®

E S P E C I F I C A C I O N E S T E C N I C A S	
<p>PRODUCTO: BARNIZ BRILLANTE #1</p> <p>CODIGO: 4001001</p> <p>DESCRIPCION: Barniz alquidálico de secado al aire de alto brillo, de excelente contenido de resina y resistente. Producto de la más alta calidad, posee una alta resistencia y durabilidad a exteriores.</p> <p>USOS: Recomendado para dar un acabado brillante transparente de excelente calidad y resistencia.</p> <p>Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación o limpieza de superficie.</p> <p>COLOR: Líquido Transparente oscuro.</p> <p>REDUCTOR: T-100, X-100, N-100 o Aguarrás DOAL.</p> <p>APLICACION: Brocha, rodillo o aspersión (airless).</p> <p>PREPARACION: Utilice hasta un 25% de reductor para aplicaciones por aspersión y hasta un 20% si se usa brocha o rodillo.</p> <p>RENDIMIENTO TEÓRICO: 7 - 8 m²/L a 2 manos en superficies no porosas, lisas y pretratadas. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más.</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos en presentaciones de 0.5, 1, 4 y 19 litros.</p>	<p>DATOS TECNICOS</p> <p>DENSIDAD : 0.93 +/- 0.02 kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (COPA FORD #4): 30" +/- 2"</p> <p>% SÓLIDOS EN PESO : 45% +/- 2</p> <p>BRILLO: > 93 unidades @ 60° (2 mils. de película húmeda)</p> <p>ADHERENCIA: 100%</p> <p>DUREZA: HB</p> <p>FLEXIBILIDAD:: 1/8 pulgada</p> <p>SECADO AL TACTO: 4 Horas SECADO AL MANEJO: 6 Horas SECADO DURO: 24 Horas * El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES</p> <p>RESISTENCIA QUÍMICA: Humedad, grasa, productos suaves de limpieza de uso doméstico y a solventes alifáticos.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
FEBRERO 17	0902FAR