

Barniz Mancha®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>PRODUCTO: BARNIZ MANCHA</p> <p>CODIGO: 4004000.</p> <p>DESCRIPCION: Barniz brillante pigmentado formulado con Resina Alquídica de secado al aire, de alto brillo y acabado de color semitransparente. Producto de la más alta calidad, posee una buena resistencia y durabilidad.</p> <p>USOS: Producto para un acabado de buena calidad y resistencia, al mismo tiempo que protege a la madera.</p> <p>Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación de la madera sellándola previamente</p> <p>COLORES: 4004005 CAOBA, 4004010 OLIVO, 4004011 NOGAL, 4004015 ROBLE CLARO, 4004020 ROBLE OSCURO, 4004025 ENCINO, 4004029 CHOCOLATE y 4004070 CEDRO.</p> <p>REDUCTOR: Reductor X-100, Solvente N-100, Aguarrás Sintético o Aguarrás Concentrado.</p> <p>APLICACION: Brocha o Aspersión Convencional.</p> <p>PREPARACION: Utilice hasta un 25% de reductor.</p> <p>RENDIMIENTO: 7 - 8 m²/L a 2 manos en superficies lisas y poco porosas. (El valor dependerá del tipo de madera a cubrir y del acabado deseado).</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos en presentaciones de 0.25, 0.50, 1, 4 y 19 litros.</p>	<p>DATOS TECNICOS</p> <p>DENSIDAD : 0.90 +/- 0.02 Kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (COPA FORD #4): 1´40" - 1´50"</p> <p>% SÓLIDOS EN PESO : 42% +/- 2</p> <p>CUBRIENTE: Semitransparente</p> <p>BRILLO: > 90 unidades @ 60° (2 mils. de película húmeda)</p> <p>ADHERENCIA: 100%</p> <p>DUREZA: HB</p> <p>FLEXIBILIDAD:: 1/8 pulgada</p> <p>SECADO AL TACTO: 4 Horas SECADO AL MANEJO: 6 Horas SECADO DURO: 24 Horas * El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
FEBRERO 17	0902FAR