

Línea 600®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO: TINTAS AL ACEITE

CODIGO: 4206000

DESCRIPCIÓN: Tinta concentrada de alta viscosidad y contenido de sólidos formulada con resinas alquidales de alta calidad.

USOS: Para entinte completo o retocar madera nueva o previamente desmanchada. De uso en interior y exterior.

COLOR: 4206005 CAOBA, 4206010 OLIVO, 4206011 NOGAL OSCURO, 4206015 ROBLE CLARO, 4206020 ROBLE OSCURO, 4206025 ENCINO y 4206029 CHOCOLATE.

APARIENCIA: Líquido viscoso de color característico.

REDUCTOR:

Aspersión: Adelgazador No.250; Adelgazador No. 1 ó Adelgazador No. 2.

Estopa, Trapo o Brocha: Solvente 2000

APLICACIÓN: Aspersión convencional, brocha, trapo o estopa.

PREPARACIÓN: Diluya con el Reductor indicado hasta obtener el cubriente y tono deseado.

ACABADOS: Cubrir con LACAS DE PIROXILINA DOAL, poliuretanos PU-5000, POLYLUX o POLYLACA, BARNICES ALQUIDALICOS DOAL o acrílicos DOAL ACRYCEL.

PRECAUCIÓN: No mezclar con productos no recomendados.

RENDIMIENTO: Dependiente del tipo de sustrato (porosidad de la madera) y de la intensidad del tono deseado.

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD: 0.940 – 0.985 kg/L

VISCOSIDAD (COPA ZHAN#2): 60 - 70 seg.

SÓLIDOS: 47 +/- 2 %

SECADO TACTO: 1 hora

SECADO RECUBRIR: 4 horas

ESTABILIDAD: 12 meses. (En envase cerrado y almacenado en lugar fresco y seco).

PRESENTACIÓN: Envases 0.5, 1, 4 y 19 litros.

Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.

FEBRERO 17

0902FEB