

Poliuretano®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>PRODUCTO: POLYPRIMER CHOCOLATE AC</p> <p>CÓDIGO: 5209002</p> <p>DESCRIPCIÓN: Primario poliuretánico pigmentado de altos sólidos. Formulado con resinas poliéster saturadas hidroxiladas de alto desempeño. Se cataliza con un segundo componente al 50%.</p> <p>USOS: Este producto es recomendado como recubrimiento de secado rápido y alta dureza para sellar eficientemente la madera, aglomerado o MDF. Por su alta resistencia se recomienda para proteger substratos en interiores.</p> <p>COLOR: Chocolate</p> <p>REDUCTOR: Solvente 2000</p> <p>CATALIZADOR: CF-28</p> <p>APLICACIÓN: Aspersión convencional o brocha.</p> <p>PREPARACIÓN: Mezcle cuatro partes de POLYPRIMER CHOCOLATE por una parte de CATALIZADOR CF-28 (4:1). Diluya la mezcla agregando hasta un 50 % en volumen del reductor indicado.</p> <p>TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA: 4 horas (promedio).</p> <p>PRECAUCIONES: Prepare solamente la cantidad necesaria a utilizar en cada aplicación. No regrese material sobrante al envase y manténgalo cerrado.</p> <p>ACABADOS: Polylaca, Brillante, Semi-Brillante o Mate Cat., Laca Acrycel Brillante o Mate, Acrylaca Cristal, Polylaca Monocomponente, Polylacas Color.</p> <p>RENDIMIENTO TEÓRICO: 7-8 m²/L. El rendimiento real puede disminuirse hasta un 50% o más.</p>	<p>DATOS TÉCNICOS</p> <p>DENSIDAD: 1.20 +/- 0.01 kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (COPA ZAHN #5): 45 - 50 segundos</p> <p>% SÓLIDOS EN PESO: 62% +/- 2</p> <p>ADHERENCIA: 100%</p> <p>DUREZA (Lápiz): 3B</p> <p>SECADO AL TACTO: 20 minutos</p> <p>SECADO AL LIJADO: 1 hr</p> <p>SECADO DURO: 8 horas *El tiempo de secado se prolonga si el clima está frío y/o húmedo</p> <p>ESTABILIDAD: 12 meses *En envase perfectamente cerrado</p> <p>PRESENTACIÓN: Envases metálicos en presentaciones de 1, 4, 19 y 200 litros.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
<p>AGOSTO 2022</p>	<p>1208-OGIH</p>