

# Resanador Base Agua®

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>PRODUCTO:</b> DOAL WOOD FILLER  <b>CODIGO:</b> 6003005--; 6003006--	<b>DATOS TECNICOS</b>
<p><b>DESCRIPCION:</b> Resanador base agua para aplicación sobre madera. Formula libre de componentes tóxicos tales como plomo o metales pesados, de fácil aplicación, secado rápido y buena lijabilidad.</p> <p><b>USOS:</b> Para tapar pequeñas imperfecciones de la madera dejadas por golpes, grapas o generadas durante el proceso de ensamble. El producto se presenta como pasta tixotrópica de fácil manejabilidad, lista para usarse.</p> <p><b>COLOR:</b> Pino, Caoba</p> <p><b>REDUCTOR:</b> El producto está listo para usarse, a consideración del usuario se pueda adicionar un poco de agua limpia.</p> <p><b>APLICACION:</b> Cuña o espátula.</p> <p><b>PREPARACION:</b> La madera debe estar completamente seca, libre de grasa o cualquier material. Abra el envase y mezcle con una espátula hasta que el producto adquiera la consistencia apropiada. Aplique haciendo presión hasta rellenar. Cada 3 mm de espesor de producto deje secar 30 min y luego repita el proceso hasta tapar la imperfección. El material debe rebasar ligeramente la superficie de madera: lije con lija de grano 150 para eliminar el exceso.</p> <p><b>PRESENTACION:</b> Envases metálicos o plástico en presentaciones de 1 litro.</p>	<p><b>DENSIDAD:</b> 1.81 +/- 0.02 kg/L</p> <p><b>% SÓLIDOS:</b> 78% +/- 2</p> <p><b>ACABADO:</b> MATE</p> <p><b>SECADO AL TACTO:</b> 20 MINUTOS*</p> <p><b>PARA LIJADO:</b> 30 MINUTOS*</p> <p><b>ESTABILIDAD:</b> 12 MESES</p> <p><b>LIMITACIONES:</b> No aplique a temperaturas menores de 10 °C. No mezcle el producto con ningún otro material propio o de otra marca. A espesores demasiado altos el resanador podría agrietarse.</p> <p><b>*Los tiempos pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas, en verano serán más cortos y en invierno más largos.</b></p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita</i></p>	
JUNIO 2019	FCM