

# Hydrostop Sealer®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p><b>PRODUCTO:</b> HYDROSTOP SEALER BASE AGUA</p> <p><b>CODIGO:</b> 1205999</p> <p><b>DESCRIPCION:</b> Líquido semitransparente base agua formulado con aditivos siliconizados para modificar las superficies alcalinas y hacerlas impermeables al agua. Producto Libre de Mercurio y Metales Pesados.</p> <p><b>USOS:</b> Este producto reduce la absorción capilar del agua del edificio tratado pero sin tapar los poros o capilaridades de la superficie porque no forma película, por esta razón, la capacidad del edificio de "respirar" no se afecta. Este producto se recomienda como preparador de superficies alcalinas de concreto, yeso, ladrillo, barro, etc. para otorgar la propiedad de repelencia al agua, lo que ayuda a disminuir la transmisión de agua, el ataque alcalino del sustrato, la aparición de hongos y moho, además del paso de sales a la superficie del acabado final (eflorescencia).</p> <p><b>COLOR:</b> Líquido semitransparente ligeramente blanco.</p> <p><b>APLICACION:</b> Brocha, rodillo, cepillo de ixtle o aspersión (airless).</p> <p><b>PREPARACIÓN:</b> Aplique sin diluir. No afecta la adherencia de recubrimientos posteriores.</p> <p><b>RENDIMIENTO:</b> 6 - 8 m<sup>2</sup>/L a 1 mano en superficies poco porosas.</p> <p><b>NOTA:</b> Este producto no funciona si se añade o se aplica sobre pintura de acabado final.</p>	DATOS TÉCNICOS
	<p><b>DENSIDAD :</b> 1.00 +/- 0.02 kg/L</p> <p><b>VISCOSIDAD (STORMER):</b> No aplica</p> <p><b>% SÓLIDOS :</b> No aplica</p> <p><b>CUBRIENTE:</b> No aplica</p> <p><b>BRILLO:</b> No modifica el brillo o color del sustrato</p> <p><b>PH:</b> 6.5 – 7.5</p> <p><b>ESTABILIDAD:</b> 12 MESES</p> <p><b>PRESENTACION:</b> Envases metálicos en presentaciones de 1, 4 y 19 litros.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita</i></p>	
MARZO 2010	<b>BA-08</b>