

Impertermo 5 Años TECNOFIBRA®

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
<p>PRODUCTO: IMPERTERMO 5 AÑOS TECNOFIBRA</p> <p>CODIGO: 1307101</p> <p>DESCRIPCION: Impermeabilizante de Resina Acrílica Elastomérica que proporciona una película de gran elongación, capaz de evitar la transmisión de agua y ayudar a disipar el calor proveniente del sol. Formulado Libre de Mercurio y Metales Pesados, alcanza una buena resistencia y durabilidad a exteriores. Gracias a su contenido de Fibra no necesita malla reforzante.</p> <p>USOS: Este producto es recomendado como impermeabilizante y aislante térmico de buena calidad y resistencia al medio ambiente extremo. Para su aplicación sobre techos, bóvedas, terrazas, superficies de concreto, mortero, asbesto, ladrillo, barro, yeso, etc.</p> <p>COLOR: Blanco</p> <p>APLICACION: Brocha, rodillo cepillo de ixtle o aspersión.</p> <p>PREPARACION: La superficie debe estar limpia y libre de cualquier contaminante, resane las grietas, uniones o áreas críticas con Impertermo Cemento. Selle la superficie con Impertermo Sello y aplique 1ª. mano de Impertermo 5 Años TECNOFIBRA a 2 m²/L. Coloque el Impertermo Malla solo en áreas críticas, deje secar por 24 horas antes de aplicar la 2ª. mano (2 m²/L).</p> <p>RENDIMIENTO: 1 m²/Litro en superficies lisas y bien selladas.</p> <p>PRESENTACION: Envases de plástico en presentaciones de 4 y 19 litros.</p> <p>CALIDAD: 5 años, siguiendo las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta.</p>	DATOS TECNICOS
	<p>DENSIDAD : 1.25 +/- 0.02 Kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (BROOKFIELD): 15,000 – 50,000 cP</p> <p>% SÓLIDOS : 55% +/- 2</p> <p>ELONGACIÓN : > 700%</p> <p>TENSIÓN : 300 – 350 PSI</p> <p>ADSORCIÓN DE AGUA: 8 -13 %</p> <p>PH: 8.5 - 9.0</p> <p>ADHERENCIA: 100%</p> <p>REFLECTIVIDAD: 87</p> <p>SECADO: 24 Horas para aplicar segunda mano. * El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.</p> <p>ESTABILIDAD: 12 Meses</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
MAYO 2011	BA-18