

Impertermo 3 Años®

| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|---|---|
| PRODUCTO: IMPERTERMO 3 AÑOS CODIGO: 1308001 DESCRIPCION: Impermeabilizante de resina elastomérica estiren-acrítica que proporciona una película de gran elongación, capaz de evitar la transmisión de agua y ayudar a disipar el calor proveniente del sol. Formulado Libre de Mercurio y Metales Pesados, alcanza una adecuada resistencia y durabilidad a exteriores. USOS: Este producto es recomendado como impermeabilizante y aislante térmico de calidad, resistente al medio ambiente extremo. Para su aplicación sobre techos, bóvedas, terrazas, superficies de concreto, mortero, asbesto, ladrillo, barro, yeso, etc. COLOR: Blanco APLICACION: Brocha, rodillo cepillo de ixtle o aspersión. PREPARACION: La superficie debe estar limpia y libre de cualquier contaminante, resane las grietas, uniones o áreas críticas con Impertermo Cemento. Selle la superficie con Impertermo Sello y aplique 1ª. mano de Impertermo a 2 m ² /L. Coloque el Impertermo malla solo en áreas críticas, deje secar por 24 horas antes de aplicar la 2ª. mano (2 m ² /L). RENDIMIENTO: 1 m ² /Litro en superficies lisas y bien selladas. PRESENTACION: Envases de plástico en presentaciones de 4 y 19 litros. CALIDAD: 3 años, siguiendo las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta. | DATOS TECNICOS |
| | DENSIDAD : 1.29 +/- 0.02 Kg/L VISCOSIDAD (BROOKFIELD): 15,000 – 50,000 cP % SÓLIDOS : 50% +/- 2 ELONGACIÓN : > 300% TENSIÓN : 200 - 250 PSI ADSORCIÓN DE AGUA: 15 –20 % PH: 8.5 - 9.0 ADHERENCIA: 100% REFLECTIVIDAD: 83 SECADO: 24 Horas para aplicar segunda mano. * El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo. ESTABILIDAD: 12 Meses. |
| Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita. | |
| MAYO 2011 | BA-18 |