

# Impertermo 3 Años TECNOFIBRA®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>PRODUCTO:</b> IMPERTERMO 3 AÑOS TECNOFIBRA  <b>CODIGO:</b> 1308101  <b>DESCRIPCION:</b> Impermeabilizante de resina elastomérica estiren-acrítica que proporciona una película de gran elongación, capaz de evitar la transmisión de agua y ayudar a disipar el calor proveniente del sol. Formulado Libre de Mercurio y Metales Pesados, alcanza una adecuada resistencia y durabilidad a exteriores. Gracias a su contenido de Fibra no necesita malla reforzante.  <b>USOS:</b> Este producto es recomendado como impermeabilizante y aislante térmico de calidad, resistente al medio ambiente extremo. Para su aplicación sobre techos, bóvedas, terrazas, superficies de concreto, mortero, asbesto, ladrillo, barro, yeso, etc.  <b>COLOR:</b> Blanco  <b>APLICACION:</b> Brocha, rodillo cepillo de ixtle o aspersión.  <b>PREPARACION:</b> La superficie debe estar limpia y libre de cualquier contaminante, resane las grietas, uniones o áreas críticas con Impertermo Cemento. Selle la superficie con Impertermo Sello y aplique 1ª. mano de Impertermo 3 Años TECNOFIBRA a 2 m <sup>2</sup> /L. Coloque el Impertermo malla solo en áreas críticas, deje secar por 24 horas antes de aplicar la 2ª. mano (2 m <sup>2</sup> /L).  <b>RENDIMIENTO:</b> 1 m <sup>2</sup> /Litro en superficies lisas y bien selladas.  <b>PRESENTACION:</b> Envases de plástico en presentaciones de 4 y 19 litros.  <b>CALIDAD:</b> 3 años, siguiendo las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta.	DATOS TÉCNICOS
	<b>DENSIDAD :</b> 1.27 +/- 0.02 Kg/L  <b>VISCOSIDAD (BROOKFIELD):</b> 15,000 – 50,000 cP  <b>% SÓLIDOS :</b> 50% +/- 2  <b>ELONGACIÓN :</b> > 500%  <b>TENSIÓN :</b> 250 - 300 PSI  <b>ADSORCIÓN DE AGUA:</b> 10 –15 %  <b>PH:</b> 8.5 - 9.5  <b>ADHERENCIA:</b> 100%  <b>REFLECTIVIDAD:</b> 83  <b>SECADO:</b> 24 Horas para aplicar segunda mano.  * El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.  <b>ESTABILIDAD:</b> 12 Meses.
Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.	
MAYO 2011	<b>BA-18</b>