

Impermetal®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>PRODUCTO: IMPERMETAL BLANCO</p> <p>CODIGO: 1312001</p> <p>DESCRIPCION: Pintura elastomérica base agua de resina estiren-acrítica de acabado terso semibrillante con gran elongación, buena resistencia a la alcalinidad y a la intemperie. Formulado Libre de Mercurio y Metales Pesados, alcanza una adecuada resistencia y durabilidad a exteriores.</p> <p>USOS: Este producto disipa el calor y por su excelente poder de adhesión se recomienda su uso como impermeabilizante y aislante térmico sobre láminas galvanizadas y demás metales; asegurando una barrera contra la corrosión elevando así su durabilidad. Además proporciona rigidez y fijación de las laminas en condiciones de vientos fuertes y tormentas. Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación o limpieza.</p> <p>COLOR: Blanco</p> <p>REDUCTOR: No requiere dilución. Aplicación directa.</p> <p>APLICACION: Brocha, rodillo, cepillo de ixtle o aspersión.</p> <p>PREPARACIÓN: La superficie debe estar limpia y libre de cualquier contaminante, asegúrese de aplicar suficiente Imper Metal o Impertermo Cemento en los traslapes de las laminas antes de ser fijados mecánicamente, así como sobre clavos, tornillerías y fisuras. Aplique la 1ª. mano del Imper Metal a razón de 2 m²/L. Coloque malla de refuerzo en áreas críticas, deje secar 24 horas para aplicar la 2ª. mano a razón de 2 m²/L.</p> <p>RENDIMIENTO: 1 m²/L a 2 manos.</p>	DATOS TECNICOS
	<p>DENSIDAD : 1.36 +/- 0.02 kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (STORMER): 105 - 110 KUS</p> <p>% SÓLIDOS : 58% +/- 2</p> <p>CUBRIENTE: 89.5% +/- 1.5</p> <p>BRILLO: > 25 unidades @ 85° (2 mils. de película húmeda)</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES</p> <p>PH: 8.5 - 9.0</p> <p>LIBRE DE TACTO: 60 MINUTOS</p> <p>PRESENTACION: Envases de plástico en presentaciones de 4, 19 Y 200 litros.</p> <p>CALIDAD: 3 años, siguiendo las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita</i></p>	
AGOSTO 2010	FAR1708