

BIO FAST®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>PRODUCTO: ESM. BIO FAST 020 BLANCO</p> <p>CODIGO: 2027020--</p> <p>DESCRIPCION: Ahora todas las ventajas de un esmalte brillante en una formulación amigable con el medio ambiente y que brinda la misma protección que su equivalente en base solvente. Esmalte Bio Fast es un acabado brillante a base de resina alquídica base agua, formulado libre de APEO's, metales pesados y solventes orgánicos.</p> <p>USOS: Esta pintura se recomienda para uso en áreas libres de solventes, la calidad de su acabado y su alto brillo permiten su uso en áreas como; escuelas, hospitales, guarderías, restaurantes, cocinas, baños, etc. Presenta muy buena adherencia sobre superficies metálicas, de concreto, ladrillo, barro, yeso, madera, etc.</p> <p>NOTA: Para una correcta protección anticorrosiva se recomienda la aplicación previa de nuestro Primario Bio Fast libre de solventes y APEO's.</p> <p>COLOR: Blanco y 1320 colores disponibles con nuestro sistema de color Doal.</p> <p>APLICACION: Se puede aplicar usando brocha, rodillo o equipo de aspersión convencional o airless.</p> <p>PREPARACION: En caso de ser necesario y según el método de aplicación puede diluir hasta con un máximo de un 10% en volumen con agua limpia.</p> <p>RENDIMIENTO TEÓRICO: 6 – 7 m²/L a 2 manos en superficies lisas e imprimadas. El rendimiento real varía dependiendo del método de aplicación, del color de fondo y de la rugosidad de la superficie.</p>	<p>DATOS TÉCNICOS</p> <p>DENSIDAD: 1.19 +/- 0.02 kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (STORMER): 90 - 110 KUS</p> <p>% SÓLIDOS: 44% +/- 2</p> <p>CUBRIENTE: 93% +/- 2.0 @ 1.5 mils.</p> <p>BRILLO: > 85 unidades @ 60° (2 mils. de película húmeda)</p> <p>ADHERENCIA: 100%</p> <p>FLEXIBILIDAD: 1/8 pulgada</p> <p>PH: 8.5 - 9.0</p> <p>SECADO AL TACTO: 30 min. SECADO DURO: 24 Horas * El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.</p> <p>CÁMARA SALINA: > 100 Horas</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos o plástico de 1, 4 y 19 litros.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
SEPTIEMBRE 2017	1909-FCM