

# Albercas®

E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S	
<p><b>PRODUCTO:</b> PINTURA PARA ALBERCAS</p> <p><b>CODIGO:</b> 2905001</p> <p><b>DESCRIPCIÓN:</b> Recubrimiento elaborado a base de resinas de hule-clorado y pigmentos orgánicos.</p> <p><b>USO:</b> Se recomienda para darle mantenimiento a piscinas, albercas, piletas y contenedores de agua que no sean para consumo humano.</p> <p><b>COLOR:</b> Aqua</p> <p><b>APLICACION:</b> Aspersión o brocha de pelo.</p> <p><b>REDUCTOR:</b> X-100, T-100</p> <p><b>PREPARACION:</b> Utilice máximo un 25% de reductor.</p> <p><b>RENDIMIENTO:</b> 4 - 6 m<sup>2</sup>/L a 2.0 - 3.0 milésimas.</p> <p><b>PRESENTACION:</b> Envases metálicos en presentaciones de 4 y 19 litros.</p>	DATOS TECNICOS
	<b>DENSIDAD:</b> 1.36 +/- 0.02 Kg/L
	<b>VISCOSIDAD (COPA FORD #4):</b> 80 - 90 seg.
	<b>% SÓLIDOS:</b> 58% +/- 2
	<b>SECADO AL TACTO:</b> 20 minutos
	<b>SECADO AL MANEJO:</b> 40 minutos
	<b>SECADO DURO:</b> 120 horas tiempo mínimo para agregar el agua
	<b>FLEXIBILIDAD:</b> Completa
	<b>ADHERENCIA:</b> 100%
	<b>BRILLO:</b> < 50 unidades @ ángulo 60°
	<b>RESISTENCIA QUIMICA:</b> Agua, soluciones alcalinas, aceites y grasas.
<b>ESTABILIDAD:</b> 12 MESES	
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
JULIO 2010	<b>BS-2007FAR</b>