

Pintura Tráfico®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<p>PRODUCTO: PINT. TRAFICO AMARILLO BASE AGUA</p> <p>CODIGO: 2910937</p> <p>DESCRIPCION: Pintura para señalamiento horizontal de acabado mate elaborado a base de resina 100% acrílica con muy buena adherencia, flexibilidad, resistencia a la abrasión y durabilidad a exteriores. Es una pintura ecológica formulada LIBRE DE PLOMO y muy bajo VOC.</p> <p>USOS: Este producto es recomendado para señalamientos de tráfico sobre hormigón (no pulido) o concreto debidamente fraguado (1 mes mínimo) así como también sobre pavimentos asfálticos.</p> <p>COLOR: Amarillo</p> <p>REDUCTOR: En caso necesario, usar hasta un 10% de agua.</p> <p>APLICACION: Aspersión (airless) ó máquina pintarrayas. <i>No aplique el producto bajo amenaza de lluvia, o cuando prevalezcan las siguientes condiciones; humedad relativa mayor al 70%, temperatura ambiente menor a 10 °C.</i></p> <p>PREPARACION: Elimine todos los contaminantes posibles del sustrato antes de empezar a pintar. Para sustratos alcalinos, neutralizar con 1 parte de ácido muriático por 10 partes de agua, dejar actuar y posteriormente enjuagar con agua limpia y dejar secar por completo la superficie.</p> <p>RENDIMIENTO TEÓRICO: 20 – 25 m/L sobre superficies lisas y limpias. El rendimiento real se debe determinar aplicando un litro en una superficie representativa a pintar.</p> <p>PRESENTACIÓN: Envases plásticos y metálicos en presentaciones de 19 y 200 litros.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATOS TÉCNICOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MASA ESPECÍFICA :</td> <td>1.55+/- 0.02 g/mL</td> </tr> <tr> <td>VISCOSIDAD (KREBS):</td> <td>70 – 90 KUS</td> </tr> <tr> <td>% SÓLIDOS EN PESO :</td> <td>> 70%</td> </tr> <tr> <td>FINURA (HEGMAN):</td> <td>> 2.5 unidades</td> </tr> <tr> <td>SECADO AL TACTO:</td> <td>< 12 min.</td> </tr> <tr> <td>EXUDACIÓN:</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>ESTABILIDAD:</td> <td>12 MESES</td> </tr> </tbody> </table>	DATOS TÉCNICOS		MASA ESPECÍFICA :	1.55+/- 0.02 g/mL	VISCOSIDAD (KREBS):	70 – 90 KUS	% SÓLIDOS EN PESO :	> 70%	FINURA (HEGMAN):	> 2.5 unidades	SECADO AL TACTO:	< 12 min.	EXUDACIÓN:	OK	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:	OK	ESTABILIDAD:	12 MESES
DATOS TÉCNICOS																			
MASA ESPECÍFICA :	1.55+/- 0.02 g/mL																		
VISCOSIDAD (KREBS):	70 – 90 KUS																		
% SÓLIDOS EN PESO :	> 70%																		
FINURA (HEGMAN):	> 2.5 unidades																		
SECADO AL TACTO:	< 12 min.																		
EXUDACIÓN:	OK																		
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:	OK																		
ESTABILIDAD:	12 MESES																		
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>																			
ENERO 2013	1101-FCM																		