

Crystal®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p>PRODUCTO: BARNIZ ACRILICO PARA BARRO</p> <p>CODIGO: 4008001</p> <p>DESCRIPCION: Recubrimiento transparente brillante de excelente desempeño.</p> <p>USOS: Recubrimiento para sellar o dar acabados brillantes a sustratos de barro con gran transparencia y alta retención de brillo.</p> <p>COLOR: Transparente</p> <p>APLICACION: Aspersión convencional o brocha.</p> <p>PREPARACION: No utilizar diluyente. El producto es de aplicación directa.</p> <p>PRECAUCION: Mantener el envase cerrado y no devolver material sobrante al mismo.</p> <p>RENDIMIENTO: Aproximadamente 2 m²/L (2 manos) (El rendimiento dependerá de la porosidad del sustrato y espesor deseado).</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos de 1, 4, 19 litros.</p>	<p>DATOS TÉCNICOS</p> <p>DENSIDAD (25° C): 0.93 +/- 0.01 Kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (25° C) (CF#4): 17 – 21 seg.</p> <p>% SÓLIDOS (peso): 27 – 28 %</p> <p>ESTABILIDAD (PT-013): 12 meses. (En envase cerrado y almacenado en lugar fresco y seco).</p> <p>SECADO AL POLVO: 2 minutos</p> <p>SECADO AL TACTO: 5 minutos</p> <p>SECADO AL MANEJO: 1 hora</p> <p>ADHERENCIA (Cuadrícula 2 mm): 100%</p> <p>BRILLO (GLOSSMETER 60°): 85 mínimo</p> <p>RESISTENCIA QUÍMICA: Humedad, grasas, hidrocarburos.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
MARZO 2011	BS-08