

Polypiso®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<p>PRODUCTO: POLYPISO MATE A.R.</p> <p>CODIGO: 5204015</p> <p>DESCRIPCION: Acabado formulado a base de resinas Acrílicas de alto desempeño y resistencia, catalizado con un segundo componente alifático al 25%.</p> <p>USOS: Para aplicaciones en donde se requiera una alta resistencia a la abrasión y exterior en superficies tales como madera, aglomerado, chapa, pisos de madera o parquet, barro, loseta de barro, fachaleta, teja, cemento y fibra de vidrio.</p> <p>COLOR: Líquido Opaco.</p> <p>REDUCTOR: Solvente 2000.</p> <p>CATALIZADOR: Catalizador para Polypiso.</p> <p>APLICACION: Aspersión convencional, brocha y rodillo.</p> <p>PREPARACION: Mezcle cuatro partes de Polypiso por una parte de Catalizador para Polypiso (4:1). Diluya la mezcla agregando hasta un 30 % en volumen del reductor indicado.</p> <p>PRECAUCIONES: Prepare solamente la cantidad necesaria a utilizar en cada aplicación. No regrese material sobrante al envase y manténgalo cerrado.</p> <p>TIEMPO VIDA MEZCLA: 2 hrs. (promedio).</p> <p>RENDIMIENTO: 10 – 12 m² / L.</p> <p>PRESENTACION: Envasado en 1, 4 y 19 L.</p>	<p style="text-align: center;">DATOS TECNICOS</p> <p>DENSIDAD (25°C): 0.990 +/- 0.010 Kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (CF#4; 25°C): 60-70 seg.</p> <p>SÓLIDOS (Peso) (15 min, 150°C): 50 +/- 1 %</p> <p>ESTABILIDAD : 12 meses. (En envase cerrado y almacenado en lugar fresco y seco).</p> <p style="text-align: center;">PROPIEDADES DE PELICULA:</p> <p>TRAFICO LIGERO: 3 – 4 días.</p> <p>SECADO TACTO (25°C - 50 % HR): 30 min.</p> <p>SECADO MANEJO (25°C - 50 % HR): 1-2 hrs.</p> <p>SECADO DURO (25°C - 50 % HR): 12 hrs.</p> <p>ADHERENCIA (Cuadrícula 2 mm): 100 %</p> <p>BRILLO (Glossmeter): 35 UB Máximo</p> <p>RESISTENCIA QUÍMICA: Humedad, grasas, hidrocarburos aromáticos, alifáticos y productos químicos de uso doméstico.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
MAYO 2010	1905FAR