

# Fondo Automotriz

<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	
<p><b>PRODUCTO:</b> FONDO GRIS DOAL</p> <p><b>CODIGO:</b> 7002001</p> <p><b>DESCRIPCION:</b> Primario de Piroxilina de alto rendimiento y secado rápido con un buen poder de relleno y fácil aplicación. Apropriado para trabajos rápidos.</p> <p><b>USOS:</b> Se utiliza para cubrir el poro que resulta cuando es aplicada la Masilla Automotriz con esto se tapan uniformemente las imperfecciones y quedan preparadas para que sea aplicado el acabado final.</p> <p><b>COLOR:</b> Gris</p> <p><b>REDUCTOR:</b> Adelgazador #1 DOAL.</p> <p><b>APLICACIÓN:</b> Aspersión.</p> <p><b>PREPARACION:</b> Utilice de un 100 a 150 % de reductor.</p> <p><b>RENDIMIENTO:</b> 4 – 6 m<sup>2</sup>/L a 2 manos</p> <p><b>PRESENTACION:</b> Se envasa en latas metálicas de 1, 4 y 18 litros.</p>	<p><b>DATOS TECNICOS</b></p> <p><b>DENSIDAD (25° C):</b> 1.128 +/- 0.020 kg/L</p> <p><b>VISCOSIDAD (Stormer):</b> 125 - 135 Ku's</p> <p><b>SECADO P/REPINTADO:</b> 15 minutos</p> <p><b>SECADO ENTRE CAPAS:</b> 5 -10 minutos</p> <p><b>SECADO P/APLICAR ACABADO:</b> 1 Hr.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
AGOSTO 2010	<b>BS-12</b>