

## HOJA TÉCNICA



# RESANADOR AUTOMOTRIZ DOAL

PRESENTACIONES 1 L y 4 L	CÓDIGO 7001001
COLORES Gris	ACABADO -

### DESCRIPCIÓN

El Resanador Automotriz Doal esta formulado a base de resinas poliéster de alta resistencia y catalizado con peróxido de benzoilo, el producto es de fácil aplicación, secado rápido, fácil lijado y acabado terso.

### USOS

Diseñado para proporcionar buen poder de relleno para pequeños golpes e irregularidades en carrocerías.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

<b>Densidad (kg/L):</b>	0.86 ± 0.03
<b>Viscosidad (Workets):</b>	382 – 388
<b>% sólidos en peso:</b>	85 ± 2
<b>VOC (g/L):</b>	150 – 200
<b>Naturaleza química:</b>	Poliéster
<b>Limpieza:</b>	Desengrasante
<b>Estabilidad en almacenamiento:</b>	3 a 6 meses (dependiendo sus condiciones de almacenaje)
<b>Tiempo de vida del catalizador:</b>	4 meses
<b>Relación de Mezcla:</b>	100% Resanador 2% Catalizador
<b>Tiempo de vida de la mezcla catalizada:</b>	5-7 min (25°C) dependiendo de la cantidad de catalizador y temperatura.

### PREPARACION DE SUPERFICIE

Lije la superficie por resanar con lija 36 ó 40 hasta eliminar pintura vieja y óxido. Limpie el polvo, grasa o aceite.

### PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

#### Preparación del producto

- En un recipiente limpio coloque la cantidad de Resanador Doal deseada y mezcle con un 2% con el catalizador para resanador Doal. Solo prepare lo que pueda utilizar entre 3-4 minutos. Mezcle hasta obtener un color uniforme.

#### Aplicación

- Aplique sobre la superficie en capas delgadas hasta obtener poco más del volumen deseado. No regrese material catalizado al envase.
- A partir de la aplicación comenzar con el lijado en los siguientes tiempos de curado.  
**10 minutos.** Usar la “quesera” para eliminar el excedente.  
**15 minutos.** Utilice la lija 36, 40 u 80 para reducir el desbaste generado en el paso anterior.  
**18 minutos.** Utilice la lija 220 o 240 para un acabado más fino y generar orilla.

### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Utilice el equipo de protección personal adecuado (guantes, gafas y mascarilla).
- La aplicación se debe realizar en un lugar ventilado a una temperatura de aplicación recomendada entre 5°C y 35°C.
- Almacene de acuerdo con las legislaciones locales, estatales y federales.
- Almacene en el recipiente original protegido de la luz solar directa.

- Mantenga los recipientes perfectamente cerrados en un lugar seco y bien ventilado.

---

## PRECAUCIONES

---

- PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS.
- NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.
- PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- EN CASO DE INGESTA, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.
- EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y OJOS
- APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA;
- CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.
- CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYA EXPOSICIÓN PROLONGADA GENERA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

---

## LIMITACIONES Y RESPONSABILIDAD

---

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con métodos estándar. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso/manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente, por lo que se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad

particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Pinturas Doal S.A. de C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO y no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. Pinturas Doal genera esta información como referencia, basada en el conocimiento del producto al que se refiere, sin embargo, esto no constituye ningún tipo de garantía tácita ni explícita; cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la empresa, dentro de los cinco días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada

---

## DATOS DE CONTACTO

---

Carretera a San Miguel KM.1 C.P. 67110, Cd. Guadalupe N.L. México. [www.pinturasdoal.com](http://www.pinturasdoal.com).