

# Acrycel®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<p><b>PRODUCTO:</b> LACA ACRYCEL MATE</p> <p><b>CODIGO:</b> 5403001</p> <p><b>DESCRIPCION:</b> Acabado transparente brillante formulado con resinas acrílicas de alto desempeño.</p> <p><b>USOS:</b> Este producto es recomendado para dar un hermoso acabado mate transparente de buena calidad y resistencia al medio ambiente, al mismo tiempo que protege de la corrosión a los substratos metálicos.</p> <p>Ideal para aplicaciones en donde se requiera una alta transparencia, cristalinidad y resistencia al amarilleamiento. Se recomienda aplicar sobre tintas o fondos en colores claros.</p> <p><b>COLOR:</b> Transparente.</p> <p><b>REDUCTOR:</b> Adelgazador No. 250 ó solvente 2000.</p> <p><b>APLICACION:</b> Aspersión convencional, inmersión y brocha.</p> <p><b>PREPARACION:</b> Utilice hasta un 10% del reductor recomendado.</p> <p><b>RENDIMIENTO TEÓRICO:</b> 5 - 6 m<sup>2</sup>/L a 2 manos en superficies no porosas, lisas y pretratadas. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más.</p> <p><b>PRESENTACION:</b> Envases metálicos en presentaciones de 4, 19 y 200 litros.</p>	DATOS TÉCNICOS
	<p><b>DENSIDAD :</b> 0.90 +/- 0.02 kg/L</p> <p><b>VISCOSIDAD (COPA FORD #4):</b> 22" - 26"</p> <p><b>% SÓLIDOS EN PESO :</b> 16% +/- 2</p> <p><b>BRILLO:</b> &lt; 10 unidades @ 60° (2 mils. de película húmeda)</p> <p><b>ADHERENCIA:</b> 100%</p> <p><b>DUREZA:</b> HB</p> <p><b>FLEXIBILIDAD::</b> 1/8 pulgada</p> <p><b>SECADO AL TACTO:</b> 15 minutos</p> <p><b>SECADO AL MANEJO:</b> 30 minutos</p> <p><b>SECADO DURO:</b> 60 minutos</p> <p><b>ESTABILIDAD:</b> 12 MESES</p> <p><b>RESISTENCIA QUÍMICA:</b> Humedad, grasas, productos suaves de limpieza de uso domestico y a solventes alifáticos.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
<p>Agosto 2010</p>	