

Impertermo 10 Años®

E S P E C I F I C A C I O N E S T E C N I C A S	
PRODUCTO: IMPERTERMO 10 AÑOS CODIGO: 1309001 DESCRIPCION: Impermeabilizante de resina elastomérica 100% Acrílica que proporciona una película de gran elongación, capaz de evitar la transmisión de agua y ayudar a disipar el calor proveniente del sol. Formulado Libre de Mercurio y Metales Pesados, alcanza la más alta resistencia y durabilidad a exteriores. USOS: Este producto es recomendado como impermeabilizante y aislante térmico de la más alta calidad y resistencia al medio ambiente extremo. Para su aplicación sobre techos, bóvedas, terrazas, superficies de concreto, lámina, mortero, asbesto, ladrillo, barro, yeso, etc. COLOR: Blanco APLICACION: Brocha, rodillo cepillo de ixtle o aspersión. PREPARACION: La superficie debe estar limpia y libre de cualquier contaminante, resane las grietas, uniones o áreas críticas con Impertermo Cemento. Selle la superficie con Impertermo Sello y aplique 1ª. mano de Impertermo a 2 m ² /L. Coloque el Impertermo malla solo en áreas críticas, deje secar por 24 horas antes de aplicar la 2ª. mano (2 m ² /L). RENDIMIENTO: 1 m ² /Litro en superficies lisas y bien selladas. PRESENTACION: Envases de plástico en presentaciones de 19 y 200 litros. CALIDAD: 10 años, siguiendo las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta.	DATOS TECNICOS DENSIDAD : 1.33 +/- 0.02 kg/L VISCOSIDAD (STORMER): 127 - 133 KUS % SÓLIDOS : 62% +/- 2 ELONGACIÓN : > 600% ASTM D2370 TENSIÓN : > 200 PSI ASTM D2370 ADSORCIÓN DE AGUA: < 15 % ASTM D471 PH: 8.5 - 9.0 ADHERENCIA: 100% REFLECTIVIDAD: 87 RETENCION DE COLOR: 70% SECADO: 24 Horas para aplicar segunda mano. * El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo. ESTABILIDAD: 12 MESES
<i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. En caso de diferencias observadas al efectuarse la determinación en sus instalaciones le agradeceremos comunicarse al Departamento Técnico para su servicio y/o asesoramiento en la determinación, aplicación y uso de nuestros productos.</i>	
DICIEMBRE 2009	BA-08