

Impertermo 7 Años®

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
<p>PRODUCTO: IMPERTERMO 7 AÑOS</p> <p>CODIGO: 1306001</p> <p>DESCRIPCION: Impermeabilizante de resina elastomérica 100% Acrílica que proporciona una película de gran elongación, capaz de evitar la transmisión de agua y ayudar a disipar el calor proveniente del sol. Formulado Libre de Mercurio y Metales Pesados, alcanza una alta resistencia y durabilidad a exteriores.</p> <p>USOS: Este producto es recomendado como impermeabilizante y aislante térmico de alta calidad y resistencia al medio ambiente extremo. Para su aplicación sobre techos, bóvedas, terrazas, superficies de concreto, lámina, mortero, asbesto, ladrillo, barro, yeso, etc.</p> <p>COLOR: Blanco</p> <p>APLICACION: Brocha, rodillo cepillo de ixtle o aspersión.</p> <p>PREPARACION: La superficie debe estar limpia y libre de cualquier contaminante, resane las grietas, uniones o áreas críticas con Impertermo Cemento. Selle la superficie con Impertermo Sello y aplique 1ª. mano de Impertermo a 2 m²/L. Coloque el Impertermo Malla solo en áreas críticas, deje secar por 24 horas antes de aplicar la 2ª. mano (2 m²/L).</p> <p>RENDIMIENTO: 1 m²/Litro en superficies lisas y bien selladas.</p> <p>PRESENTACION: Envases de plástico en presentaciones de 4 y 19 litros.</p> <p>CALIDAD: 7 años, siguiendo las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta.</p>	<p style="text-align: center;">DATOS TECNICOS</p> <p>DENSIDAD : 1.34 +/- 0.02 kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (STORMER): 127 - 133 KUS</p> <p>% SÓLIDOS : 58% +/- 2</p> <p>ELONGACIÓN : > 600% ASTM D2370</p> <p>TENSIÓN : > 150 PSI ASTM D2370</p> <p>ADSORCIÓN DE AGUA: < 15 % ASTM D471</p> <p>PH: 8.5 - 9.0</p> <p>ADHERENCIA: 100%</p> <p>REFLECTIVIDAD: 87</p> <p>RETENCION DE COLOR: 70%</p> <p>SECADO: 24 Horas para aplicar segunda mano.</p> <p>* El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. En caso de diferencias observadas al efectuarse la determinación en sus instalaciones le agradeceremos comunicarse al Departamento Técnico para su servicio y/o asesoramiento en la determinación, aplicación y uso de nuestros productos.</i></p>	
DICIEMBRE 2009	BA-08