

# Piroxilina®

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>PRODUCTO:</b> LACA AD BLANCO 3000  <b>CODIGO:</b> 5150020  <b>DESCRIPCION:</b> Acabado pigmentado brillante de mediana viscosidad formulado a base de resinas de nitrocelulosa y resina especiales de rápido secado, buen brillo, cubriente y adecuado contenido de resina.  <b>USOS:</b> Recomendada para interiores, este producto alcanza un excelente acabado de buena calidad y resistencia al medio ambiente. Aplicar en superficies de madera, aglomerado, fibracel (previamente sellados), para obtener acabados brillantes, de buen poder cubriente y rápido secado.  Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación de sustrato.  <b>COLOR:</b> Blanco.  <b>REDUCTOR:</b> Adelgazador #1®, Adelgazador #2® ó Adelgazador 250®.  <b>APLICACION:</b> Brocha o Aspersión (airless).  <b>PREPARACION:</b> Utilice hasta un 150% de reductor.  <b>RENDIMIENTO:</b> 5 - 6 m <sup>2</sup> /L a 2 manos en superficies lisas y poco porosas. Aplicar primero una pequeña Area para sacar el Rendimiento Real.  <b>PRESENTACION:</b> Envases metálicos en presentaciones de 0.5, 1, 4 y 19 litros.	DATOS TECNICOS
	<b>DENSIDAD :</b> 1.02 +/- 0.02 Kg/L  <b>VISCOSIDAD (COPA ZHAN #5):</b> 40'' - 50''  <b>% SÓLIDOS EN PESO :</b> 34% +/- 2  <b>CUBRIENTE:</b> 84% +/- 1.5 @ 1.5 mils.  <b>BRILLO:</b> > 80 UB @ 60° (2 mils. de película húmeda)  <b>ADHERENCIA:</b> 100%  <b>DUREZA:</b> HB  <b>FLEXIBILIDAD::</b> 1/8 pulgada  <b>SECADO AL TACTO:</b> 10 minutos <b>SECADO AL MANEJO:</b> 30 minutos <b>SECADO DURO:</b> 3 Horas * El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.  <b>ESTABILIDAD:</b> 12 MESES
Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.	
OCTUBRE 2012	<b>BS-16</b>