

# Piroxilina®

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
<p><b>PRODUCTO:</b> LACA BRILLANTE 430</p> <p><b>CODIGO:</b> 5120001</p> <p><b>DESCRIPCION:</b> Acabado transparente brillante de alta viscosidad y secado rápido. Formulado a base de nitrocelulosa y resinas modificadas de alto desempeño.</p> <p><b>USOS:</b> Este producto es recomendado aplicar sobre superficies de madera, aglomerado o MDF (previamente selladas y lijadas) para uso en interior.</p> <p><b>COLOR:</b> Líquido ligeramente amarillento.</p> <p><b>REDUCTOR:</b> Adelgazador No.1, Adelgazador No.2 ó Adelgazador No. 250.</p> <p><b>APLICACION:</b> Aspersión convencional, brocha o muñeca.</p> <p><b>PREPARACION:</b> Para diluir adicione hasta un 150% en volumen del reductor indicado. Para evitar la formación de velo o blanqueo en condiciones de clima frío o de alta humedad ambiental, recomendamos utilizar solamente Adelgazador 250 o un 5% de Retardador Puro (sobre el total).</p> <p><b>RENDIMIENTO TEÓRICO:</b> 5 – 7 m<sup>2</sup>/L (2 – 3 manos de espesor). El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más dependiendo del tipo de sustrato, porosidad, acabado, espesor deseado, etc.</p>	DATOS TECNICOS
	<p><b>DENSIDAD :</b> 0.95 +/- 0.02 kg/L</p> <p><b>VISCOSIDAD (COPA ZHAN #5):</b> 70" - 90"</p> <p><b>% SÓLIDOS EN PESO :</b> 30% +/- 2</p> <p><b>BRILLO:</b> &gt; 80 unidades @ 60° (2 mils. de película húmeda)</p> <p><b>ADHERENCIA:</b> 100%</p> <p><b>DUREZA:</b> HB</p> <p><b>SECADO AL TACTO:</b> 10 min.</p> <p><b>SECADO AL MANEJO:</b> 30 min.</p> <p><b>SECADO DURO:</b> 2 - 3 Horas</p> <p><b>SECADO PULIDO:</b> 24 Horas</p> <p><b>RESISTENCIA QUÍMICA:</b> Grasa, humedad, limitada resistencia a hidrocarburos alifáticos o aromáticos y limpiadores domésticos.</p> <p><b>ESTABILIDAD:</b> 12 MESES</p> <p><b>PRESENTACION:</b> Envases metálicos en presentaciones de ½, 1, 4, 19 y 200 litros.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
<p>AGOSTO 2010</p>	