

# Pintura Reflectiva®

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
<b>PRODUCTO:</b> PINTURA REFLECTIVA BLANCA  <b>CODIGO:</b> 1314001  <b>DESCRIPCION:</b> Pintura elastomérica base agua de resina estiren-acrítica de acabado terso semibrillante con gran elongación, buena resistencia a la alcalinidad y a la intemperie. Formulada Libre de Mercurio y Metales Pesados, alcanza una adecuada resistencia y durabilidad a exteriores.  <b>USOS:</b> Este producto es resistente a la alcalinidad de los substratos y es recomendado para disipar el calor, reducir la permeabilidad y ocultar pequeñas imperfecciones en las edificaciones (microgrietas). Posee una excelente adherencia sobre superficies de concreto, ladrillo, barro, yeso, etc. Para alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una buena preparación o limpieza.  <b>COLOR:</b> Blanco  <b>REDUCTOR:</b> Agua  <b>APLICACION:</b> Brocha, rodillo, cepillo de ixtle o aspersión.  <b>PREPARACION:</b> Utilice 10 - 20% de reductor.  <b>RENDIMIENTO TEORICO:</b> 3.4 - 3.9 m <sup>2</sup> /L a 1 mano, 1.8 - 2.1 m <sup>2</sup> /L a 2 manos en superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real se debe determinar aplicando un litro en una superficie representativa a pintar.	DATOS TECNICOS
	<b>DENSIDAD :</b> 1.30 +/- 0.02 Kg/L  <b>VISCOSIDAD (STORMER):</b> 135 - 145 KUS  <b>% SÓLIDOS :</b> 47% +/- 2  <b>CUBRIENTE:</b> 89.5% +/- 1.5 (1 mils seco)  <b>BRILLO:</b> > 25 unidades @ 85° (2 mils. de película húmeda)  <b>ESTABILIDAD:</b> 12 MESES  <b>PH:</b> 8.5 - 9.0  <b>PRESENTACION:</b> Envases de plástico en presentaciones de 4, 19 Y 200 litros.
Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita	
ENERO 2012	<b>BA-12</b>