

Poliuretano®

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
<p>PRODUCTO: POLYLACA BRILLANTE CATALIZABLE</p> <p>CODIGO: 5203002</p> <p>DESCRIPCION: Barniz poliuretánico transparente formulado con resinas poliéster saturadas hidroxiladas de alto desempeño. Cataliza con un segundo componente al 100%.</p> <p>USOS: Este producto es recomendado como recubrimiento de acabado brillante resistente al rayado y al frote. Se recomienda como un excelente acabado de apariencia tersa, homogénea, de gran calidad, retención de brillo y resistencia química para sillas, molduras, puertas de interior, exterior y muebles en general.</p> <p>APARIENCIA: Líquido transparente ligeramente turbio.</p> <p>REDUCTOR: Solvente 2000</p> <p>CATALIZADOR: Catalizador 100% P/Polylaca Brillante</p> <p>PREPARACION: Mezcle una parte de laca por una parte de Catalizador (1:1). Diluya la mezcla agregando hasta un 10 % en volumen del reductor indicado.</p> <p>TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA: 10 hrs. (promedio).</p> <p>PRECAUCIONES: Prepare solamente la cantidad necesaria a utilizar en cada aplicación. No regrese material sobrante al envase y manténgalo cerrado.</p> <p>APLICACION: Aspersión convencional o brocha.</p> <p>RENDIMIENTO TEÓRICO: 11 - 12 m²/L. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más.</p>	DATOS TECNICOS
	<p>DENSIDAD : 1.02 +/- 0.02 kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (COPA FORD #4): 35" - 40"</p> <p>% SÓLIDOS EN PESO : 54% +/- 2</p> <p>BRILLO: > 95 unidades @ 60° (2 mils. de película húmeda)</p> <p>ADHERENCIA: 100%</p> <p>DUREZA: H</p> <p>FLEXIBILIDAD:: 1/8 pulgada</p> <p>SECADO AL POLVO: 15 minutos.</p> <p>SECADO AL TACTO: 1 Hora.</p> <p>SECADO AL LIJADO: 2 Horas.</p> <p>SECADO DURO: 8 Horas</p> <p>* El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.</p> <p>RESISTENCIA QUÍMICA: Humedad, grasa, productos suaves de limpieza de uso domestico y a solventes alifáticos.</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos en presentaciones de 1, 4 y 19 litros.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
<p>Agosto 2010</p>	