

Poliuretano®

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
<p>PRODUCTO: POLYPRIMER BLANCO</p> <p>CODIGO: 5209010</p> <p>DESCRIPCION: Primario poliuretánico pigmentado de altos sólidos. Formulado con resinas poliéster saturadas hidroxiladas de alto desempeño. Cataliza con un segundo componente al 50%.</p> <p>USOS: Este producto es recomendado como recubrimiento de secado rápido y alta dureza para sellar eficientemente la madera, aglomerado o MDF. Por su alta resistencia se recomienda para proteger substratos en interiores.</p> <p>COLOR: Blanco.</p> <p>REDUCTOR: Solvente 2000</p> <p>CATALIZADOR: CF-28.</p> <p>PREPARACION: Mezcle dos partes de Fondo por una parte de Catalizador (2:1). Diluya la mezcla agregando hasta un 50 % en volumen del reductor indicado.</p> <p>TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA: 5 hrs. (promedio).</p> <p>PRECAUCIONES: Prepare solamente la cantidad necesaria a utilizar en cada aplicación. No regrese material sobrante al envase y manténgalo cerrado.</p> <p>APLICACION: Aspersión convencional o brocha.</p> <p>ACABADOS: Polylaca, Brillante, Semi-Brillante o Mate Cat., Laca Acrycel Brillante o Mate, Acrylaca Cristal, Polylaca Monocomponente, Polylicas Color.</p>	DATOS TECNICOS
	<p>DENSIDAD : 1.30 +/- 0.02 kg/L</p> <p>VISCOSIDAD (COPA ZHAN #5): 25" - 30"</p> <p>% SÓLIDOS EN PESO : 62% +/- 2</p> <p>BRILLO: > 93 unidades @ 60° (2 mils. de película húmeda)</p> <p>ADHERENCIA: 100%</p> <p>DUREZA: H</p> <p>FLEXIBILIDAD:: 1/8 pulgada</p> <p>SECADO AL TACTO: 20 minutos.</p> <p>SECADO AL LIJADO: 30 minutos</p> <p>SECADO DURO: 8 Horas</p> <p>* El tiempo de secado se prolonga si el clima esta frío y/o húmedo.</p> <p>RESISTENCIA QUÍMICA: Humedad, grasa, productos suaves de limpieza de uso domestico y a solventes alifáticos.</p> <p>ESTABILIDAD: 12 MESES</p> <p>RENDIMIENTO TEÓRICO: 7 - 8 m²/L. El rendimiento real puede disminuir hasta un 50% o más.</p> <p>PRESENTACION: Envases metálicos en presentaciones de 1, 4, 19 y 200 litros.</p>
<p><i>Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita.</i></p>	
Agosto 2010	